



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМЕТА-ЭЛЕКТРОД»

247434, Республика Беларусь,
Гомельская обл., г. Светлогорск,
ул. Авиационная, 3
УНП: 490987028
GLN: 481608890008

(Провайдер - <https://edn.by/>)

Р/С: BY98 BPSB 3012 3325 2801 6933 0000
в ОАО «СберБанк» г. Минск
УНП: 100219673
BIC: BPSBY2X

тел/факс: +375(2342)3-81-66
e-mail: ameta@arcus.ru
Бухгалтерия:
+375(29)110-73-37
ameta.buh@arcus.ru

Отдел сбыта:
+375(29)110-22-02
ameta.sales@arcus.ru
Отдел снабжения:
+375(29)197-00-10
ameta.snab@arcus.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 450

Дата выдачи сертификата: 17.09.2024

Грузополучатель: Московская обл, Щелково, Заречная ул., дом № 143

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УЛЬТРА 3,0 мм Тубус (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	142-24	2000	100кор
электроды	УЛЬТРА 2,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	012-24 015-24	28 972	2кор+8пач 97кор+2пач
электроды	УЛЬТРА 2,5 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	013-24 020-24 021-24 022-24	12 637 228 123	1кор+2пач 63кор+7пач 22кор+8пач 12кор+3пач
электроды	УЛЬТРА 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	155-24	1000	400пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,0 мм (по 1 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	010-24	1000	100кор
электроды	МР-3 ЛЮКС 2,5 мм (по 1 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	015-24 016-24 017-24	615 241 144	61кор+5пач 24кор+1пач 14кор+4пач
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 1 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	110-24	1000	100кор
электроды	МР-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	116-24	2000	100кор
электроды	АНО-21 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	026-24 055-24	70 1930	7кор 193кор
электроды	АНО-21 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	056-24	1050	210пач
электроды	АНО-21 СТАНДАРТ 2,5 мм (по 1 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	004-24 007-24 008-24 012-24	841 47 112 1000	84кор+1пач 4кор+7пач 11кор+2пач 100кор
электроды	АНО-21 СТАНДАРТ 3,0 мм (по 1 кг) Вакуумная упаковка ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	073-24	1000	100кор
электроды	ОЗС-12 4,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	006-23	100	10кор

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
УЛЬТРА 2,0 мм										
012-24	26.07.2024	522	25	120	-	0,080	0,519	0,326	0,006	0,016
015-24	На упаковке	522	25	120	-	0,057	0,577	0,338	0,004	0,027
УЛЬТРА 2,5 мм										
013-24	07.07.2024	522	25	120	-	0,039	0,526	0,349	0,007	0,011
020-24	07.08.2024	522	25	120	-	0,057	0,474	0,264	0,006	0,02
021-24	07.08.2024	522	25	120	-	0,067	0,499	0,331	0,007	0,02
022-24	27.08.2024	580	23	121	-	0,054	0,427	0,291	0,006	0,02
УЛЬТРА 3,0 мм										
142-24	30.07.2024	522	25	120	-	0,052	0,501	0,248	0,007	0,01
155-24	12.09.2024	580	23	121	-	0,053	0,495	0,285	0,008	0,02
МР-3 ЛЮКС 2,0 мм										
010-24	26.08.2024	559	21	105	-	0,053	0,513	0,264	0,006	0,02
МР-3 ЛЮКС 2,5 мм										
015-24	На упаковке	569	24	115	-	0,05	0,379	0,20	0,008	0,01
016-24	24.07.2024	569	24	115	-	0,051	0,453	0,234	0,007	0,01
017-24	06.08.2024	569	24	115	-	0,059	0,455	0,248	0,008	0,01
МР-3 ЛЮКС 3,0 мм										
110-24	29.08.2024	559	21	105	-	0,055	0,467	0,256	0,011	0,01
116-24	08.09.2024	559	21	105	-	0,055	0,482	0,229	0,011	0,01
АНО-21 3,0 мм										
026-24	06.06.2024	569	27	124	-	0,067	0,532	0,22	0,009	0,01
055-24	25.08.2024	599	18	90	-	0,052	0,562	0,213	0,009	0,02
056-24	03.09.2024	599	18	90	-	0,048	0,565	0,214	0,01	0,02
АНО-21 Стандарт 2,5 мм										
004-24	05.07.2024	548	24	106	-	0,053	0,442	0,267	0,007	0,0
007-24	21.07.2024	548	24	106	-	0,05	0,483	0,245	0,007	0,0
008-24	23.07.2024	548	24	106	-	0,053	0,463	0,289	0,008	0,0
012-24	08.08.2024	548	24	106	-	0,06	0,48	0,255	0,007	0,0
АНО-21 Стандарт 3,0 мм										
073-24	05.09.2024	559	22	112	-	0,053	0,457	0,226	0,011	0,0
ОЗС-12 4,0 мм										
006-23	09.12.2023	556	28	111	-	0,055	0,405	0,197	0,005	0,0

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C. Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер



А.И. Ляховец