

Паспорт № 1

Ярославский завод пластиковых труб.

ООО «Арсенал»

152925 Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Танкистов д.8 оф. 403

№ Партии Dd20Дата изготовления 20.02.2020

Труба ПЭ-100 ВОДАSDR17 40x2,4 ГОСТ 18599-2001

Отгружено 500 (м)Размер партии 1800 (м)

Марка сырья полиэтилен Снолен® EP 0.26/51 N

№пп	Наименование показателя	Нормы	Фактически
1	Внешний вид поверхности	Соответствие контрольному образцу	Соответствие контрольному образцу
2	Средний наружный диаметр трубы и перед.откл. мм	40+0,4	40,3
3	Толщина стенки трубы и перед.откл. мм	2,4+0,4	2,8
4	Овальность трубы после экструзии, не более, мм	1,4	0,7
5	Относительное удлинение при разрыве, не менее %	350	774
6	Изменение длины трубы после перегрева, не более %	3,0	1,7
7	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, 20С, не менее, час	При нач. напр. в стенке 12,4Мпа-100	100 без разрушений
8	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, 80С, не менее, час	При нач. напр. в стенке 5,5Мпа-165	165 без разрушений
9	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, 80С, не менее, час	При нач. напр. в стенке 5,0Мпа-1000	1000 без разрушений
10	Термостабильность труб, при 200С, не менее, мин.	20	52
11	Стойкость к медленному распространению трещин, при 80С и начальном напряжении в стенке трубы 4,5МПа, не менее час	500	500
12	Стойкость к газовым составляющим при 80С и начальном напряжении в стенке трубы 2МПа, не менее час	20	20

Качественные показатели соответствуют ГОСТ 18599-2001

Условия хранения по ГОСТ15150 раздел 10 в условиях 5(ОЖ4). Срок хранения у изготовителя 24 мес.

Контролёр ОКК Коновалов С.Ю.

Дата выдачи паспорта:

