

ООО «ТЛКЗ «Радугамалер»
347900, г. Таганрог Ростовской области
Николаевское шоссе, 5-9
ОГРН 1096154000403



ПРОТОКОЛ № 5610

Наименование продукции: эмаль акриловая для пола полуглянцевая
Партия — 4
Дата изготовления - 06.2021г.

Масса нетто. — 1,9кг

ТУ 2313-023-89222101-2016 Изм.1
Вид тары - пластиковое ведро
Цвет - жёлто-коричневый

Качественные показатели

№	Наименование показателя	Значение показателей	Результаты	Метод испытаний
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных утвержденными образцами цвета	Соответствует	ГОСТ 29319
2	Внешний вид пленки	После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность	Соответствует	По п. 4.3 настоящих ТУ
3	Блеск по фотоэлектрическому блескомеру ФБ-2, %, не менее	50	50	По ГОСТ 896
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм., с, не менее	14	124	По ГОСТ 8420
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50	50	По ГОСТ 31939
6	Степень перетира, мкм, не более	70	30	По ГОСТ 31973
7	Укрывистость высушенной пленки г/м ² , не более	120	115	По ГОСТ 8784
8	Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°С, ч, не более	1	1	По ГОСТ 19007
9	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3	По ГОСТ 6806
10	Прочность покрытия при ударе, см, не менее	40	40	ГОСТ 4765
11	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные единицы, не менее	0,18	0.2	ГОСТ 5233
12	Адгезия, баллы, не более	2	2	ГОСТ 15140
13	pH	6,5-9,5	7	По п. 4.15.1 настоящих ТУ

Заключение : Продукт соответствует требованиям ТУ 2313-023-89222101-2016 Изм.1

Начальник лаборатории _____

/Абасова И.А./



