# СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1554

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 18.11.2022г.

Грузополучатель: ЦМ ООО г Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1945 от 18.11.2022 а/м Вольво У727ХХ/174

| Вид продукции | Условное обозначение | Тип электрода по ГОСТ 9467-75 | Проволока электродная сварочная | | Номер партии | Масса нетто, кг | Количество мест и вид упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ГОСТ | Марка | | | |
| электроды | УЛЬТРА 3,0 мм ( по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2021 | Э46 | 2246-70 | Св-08А | 1126-22 | 1000 | 1пал/87пач |
| электроды | УЛЬТРА 3,0 мм ( по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2021 | Э46 | 2246-70 | Св-08А | 1122-22 | 1000 | 1пал/400пач |

| Номер партии | Дата изготовления | Механические свойства металла шва, наплавленного металла | | | | Химический состав наплавленного металла, % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временное сопротивление разрыву, $\sigma_в$ Н/мм$^2$ | Относительное удлинение, $\delta_5$,% | Ударная вязкость KCU, Дж/см$^2$ | Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град | C | Mn | Si | S | P |
| 1126-22 | 14.11.22 | 574 | 25 | 101 | - | 0,08 | 0,52 | 0,35 | 0,003 | 0,013 |
| 1122-22 | 13.11.22 | 574 | 25 | 101 | - | 0,07 | 0,52 | 0,31 | 0,002 | 0,020 |

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова
(подпись)

ООО «Магнитогорский электродный завод» Для сертификатов ОТК ООО «МЭЗ»