



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1163

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата: 13.08.2024

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: ЦМ ООО г Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1653/13.08.2024 а/м Фотон У543В0/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	451-24 447-24 447-24 451-24 438-24 505-24 520-24	729 216 2835 945 945 945 4725	сб.пал/162пач сб.пал/48пач 3пал/630пач 1пал/210пач 1пал/210пач 1пал/210пач 5пал/1050пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	430-24 424-24	2880 960	3пал/480пач 1пал/160пач
электроды	УОНИ 13/55 5,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	594-24 605-24	960 960	1пал/160пач 1пал/160пач
электроды	УОНИИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-003-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	326-24	960	1пал/160пач
электроды	УОНИИ 13/55 5,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-003-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	541-24	960	1пал/160пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
438-24	09.06.24	601	27	233	-	0,06	1,09	0,39	0,005	0,014
447-24	12.06.24	601	27	233	-	0,07	1,03	0,44	0,005	0,011
451-24	13.06.24	601	27	233	-	0,07	1,15	0,47	0,004	0,013
505-24	27.06.24	578	24	232	-	0,06	0,99	0,43	0,003	0,011
520-24	02.07.24	581	27	230	-	0,07	1,05	0,50	0,003	0,011
424-24	05.06.24	565	26	221	-	0,07	0,94	0,34	0,004	0,010
430-24	06.06.24	601	27	233	-	0,07	1,04	0,41	0,005	0,012
594-24	23.07.24	575	28	220	-	0,07	1,08	0,47	0,005	0,013
605-24	25.07.24	575	28	220	-	0,07	0,96	0,39	0,003	0,014
326-24	02.05.24	595	25	194	-	0,09	1,11	0,48	0,003	0,013
541-24	07.07.24	583	24	224	-	0,08	1,05	0,43	0,012	0,014

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова

