

**ВАТИ АВТО**

Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 29
Шнур асбестовый марки ШАОН

Номер партии _____ 29 _____
 Размер шнура, мм _____ 08 _____
 Дата изготовления _____ 03.05.2007 _____
 Масса нетто _____ по накладной _____

ГОСТ 1779-83
ТУ 2574-131-00149363-99*
ТУ 2574-186-00149363-01**

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Факт
1	Результатирующая линейная плотность, ктекс	<u>32,1 - 56,0</u>	<u>39,7</u>
2	Массовая доля асбестового волокна, %, не менее	78	<u>78,8</u>
3	Массовая доля влаги (для шнуров на основе хлопка), %, не более	3	—
4	Массовая доля влаги (для шнуров на основе вискозы), %, не более	4,5	<u>0,56</u>
5	Устойчивость на изгиб	Должен быть устойчивым к изгибу и при испытании не должен расслаиваться и иметь разрывов нитей	<u>Устойчив к изгибу</u>

*- для размеров 14, 16 мм; ** - для размеров 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40 мм

Заключение: качество продукции по физико-механическим показателям, внешнему виду, геометрическим размерам, маркировке и упаковке соответствует

ГОСТ 1779-83**ТУ 2574-131-00149363-99*****ТУ 2574-186-00149363-01****

Представитель службы обеспечения
 качества и технологий

