



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1311

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата: 17.09.2024

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: ЦМ ООО Грузополучатель Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная №1850/17.09.24 а/м Мерседес Т409ХС790

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	АНО-4 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-054-16302447-2021	Э46	2246-70	Св-08А	738-24	8400	8пал/1680пач
электроды	АНО-4 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-054-16302447-2021	Э46	2246-70	Св-08А	739-24	3120	3пал/480пач
электроды	ОЗС-12 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	743-24	960	1пал/160пач
электроды	УОНИ 13/45 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-053-16302447-2020	Э42А	2246-70	Св-08А	709-24	960	1пал/160пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	613-24 609-24 600-24 600-24 591-24 609-24	720 240 960 624 336 960	сб.пал/120пач сб.пал/40пач 1пал/160пач сб.пал/104пач сб.пал/56пач 1пал/160пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
738-24	13.09.24	577	23	106	-	0,06	0,43	0,24	0,005	0,008
739-24	14.09.24	577	23	106	-	0,06	0,36	0,22	0,014	0,016
743-24	14.09.24	556	23	101	-	0,07	0,45	0,24	0,006	0,020
709-24	31.08.24	603	25	208	-	0,07	0,68	0,29	0,008	0,016
613-24	28.07.24	575	28	220	-	0,06	1,02	0,42	0,007	0,013
600-24	24.02.24	575	28	220	-	0,06	1,02	0,42	0,007	0,018
591-24	22.07.24	575	28	220	-	0,07	1,03	0,43	0,003	0,019
609-24	27.07.24	579	24	200	-	0,06	1,00	0,38	0,005	0,012

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.

Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова

