

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 345

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Челябинская область,
Россия, 455002

Дата выдачи сертификата 07.03.2023
Грузополучатель: ЦМ ООО г. Щелково

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru

Договор/контракт МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 364 от 28.02.2023 а/м Скания X322АН/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	78-23 215-23	66 894	сб.пал/11пач сб.пал/149пач
электроды	АНО-21 2,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	233-23	48	5кор
электроды	АНО-21 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	190-23	108	9кор
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	198-23 203-23	530 520	сб.пал/106пач сб.пал/104пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, $\sigma_{\text{в}}$, Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
78-23	18.01.23	582	25	232	-	0,07	1,00	0,49	0,007	0,011
215-23	18.02.23	610	26	224	-	0,05	1,10	0,41	0,006	0,021
233-23	23.02.23	577	-	-	выд	0,06	0,50	0,17	0,010	0,016
190-23	13.02.23	588	22	114	-	0,09	0,54	0,23	0,012	0,023
198-23	15.02.23	571	26	112	-	0,08	0,44	0,28	0,008	0,024
203-23	16.02.23	571	26	112	-	0,07	0,42	0,25	0,006	0,027

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.

Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК  Ю.А.Ефимова



275-23	05.03.23	530	28	253	-	0,05	0,60	0,30	0,005	0,003
155-23	06.02.23	561	30	270	-	0,06	0,62	0,22	0,003	0,020

казанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ М.А.Жукова
(подпись)


