СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1227

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail:OOOMEZ@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 29.11.21

Грузополучатель: ООО «ЦМ», Московская обл, Щелково, Заречная ул, дом № 143

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1660 от 29.11.21 а/м МАН А787ТВ/174

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количеств вид упа
			ГОСТ	Марка			
электроды	АНО-21 2,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	620-21 469-21 874-21	12 120 132	1ко 10к 11к
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	883-21	1920	2пал/32

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							C	Mn	Si	S
		Временное сопротивление разрыву, $\sigma_в$ Н/мм²	Предел текучести $\sigma_{0,2}$	Относительное удлинение, δ_5,%	Относительное сужение, Ψ,%	Ударная вязкость KCU, Дж/см²	Угол изгиба до появления первой трещины,150 град	Ударная вязкость, KCU, t=-40 °C				
469-21	06.06.21	531	-	-	-	-	выд	-	0,09	0,55	0,20	0,005
620-21	18.07.21	559	-	-	-	-	выд	-	0,06	0,51	0,22	0,018
874-21	11.11.21	530	-	-	-	-	выд	-	0,08	0,56	0,23	0,008
883-21	15.11.21	548	-	29	-	197	-	-	0,05	0,94	0,44	0,014

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.
(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР МЕТИЗ» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ МОСКВА