

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 366

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Челябинская область,
Россия, 455002

Телефоны: приемная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата: 10.03.2023

Грузополучатель: ЦМ ООО г.Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 430 от 10.03.2023 а/м Скания M186AY/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	169-23	300	сб.пал1/25кор
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	266-23 269-23	1890 1890	2пал/420пач 2пал/420пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	260-23 255-23	3840 960	4пал/640пач 1пал/160пач
электроды	ТМУ-21У 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-028-16302447-2021	Э-50А	2246-70	Св-08А	101-23	171	38пач
электроды	ТМУ-21У 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-028-16302447-2021	Э-50А	2246-70	Св-08А	102-23	60	сб.пал1/10пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S	P
169-23	08.02.23	587	25	231	-	0,06	0,85	0,33	0,006	0,017
266-23	03.03.23	577	29	242	-	0,04	1,06	0,38	0,005	0,009
269-23	04.03.23	575	29	249	-	0,06	1,12	0,41	0,003	0,014
255-23	28.02.23	577	29	242	-	0,05	0,97	0,38	0,006	0,018
260-23	02.03.23	577	29	242	-	0,07	1,07	0,47	0,003	0,013
101-23	24.01.23	588	27	268	-	0,07	0,86	0,35	0,005	0,014
102-23	24.01.23	588	27	268	-	0,07	0,95	0,33	0,007	0,011

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.

Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ Ю.А.Ефимова

