

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 454

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата: 28.03.2023

Грузополучатель: ЦМ ООО, Московская обл, Щелково, Заречная ул, дом № 143

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 531 от 28.03.2023 а/м Вольво Н952ХР/790

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	УЛЬТРА 3,0 мм (по 2,5кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-071-16302447-2022	Э46	2246-70	Св-08А	341-23 339-23	1000 100	1пал/400пач сб.пал2/40пач
электроды	АНО-21 СТАНДАРТ 3,0 мм (2,5кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	362-23 296-23	500 500	сб.пал/200пач сб.пал/200пач
электроды	МР-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	364-23 318-23 364-23 368-23	570 480 7350 2100	сб.пал/114пач сб.пал/96пач 7пал/1470пач 2пал/420пач
электроды	УОНИ 13/55 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	365-23 255-23 365-23	960 84 432	1пал/160пач сб.пал1/14пач сбюпал1/72пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	С	Mn	Si	S	P
341-23	19.03.23	605	23	103	-	0,08	0,38	0,23	0,004	0,019
339-23	18.03.23	605	23	103	-	0,07	0,40	0,23	0,008	0,024
296-23	09.03.23	554	26	101	-	0,06	0,52	0,23	0,007	0,024
362-23	23.03.23	554	26	101	-	0,07	0,40	0,22	0,004	0,019
318-23	14.03.23	523	25	101	-	0,06	0,46	0,27	0,005	0,020
364-23	24.03.23	527	24	100	-	0,06	0,35	0,22	0,004	0,022
368-23	24.03.23	527	24	100	-	0,07	0,38	0,26	0,007	0,025
255-23	28.02.23	577	29	242	-	0,05	0,97	0,38	0,006	0,018
365-23	24.03.23	568	31	251	-	0,06	1,08	0,41	0,003	0,018

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.

осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК М.А. Жукова

