



МАГНИТОГОРСКИЙ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД



НАКС

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 933

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 26.07.2022г

Грузополучатель: ЦМ ООО Шелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1164 от 26.07.2022г.

а/м Скания M186AY/774

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 ЛЮКС 2,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	643-22	50	сб.пал/5пач сб.пал/2пач сб.пал/43пач
					434-22	20	
					527-22	430	
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	629-22	1000	1пал/400пач сб.пал1/200пач сб.пал1/200пач
					618-22	500	
					614-22	500	
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	647-22	4200	4пал/840пач

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							Химический состав наплавленного металла, %				
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Предел текучести σ_t , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_5 , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость КСU, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, град	Ударная вязкость, КСU, t=-60 °C	C	Mn	Si	S	P
434-22	21.05.22	514	-	-	-	-	выд	-	0,07	0,46	0,26	0,005	0,017
527-22	19.06.22	549	-	-	-	-	выд	-	0,07	0,42	0,20	0,007	0,017
643-22	21.07.22	527	-	-	-	-	выд	-	0,09	0,41	0,21	0,006	0,017
614-22	12.07.22	507	-	22	-	97	-	-	0,08	0,47	0,22	0,006	0,018
618-22	12.07.22	507	-	22	-	97	-	-	0,09	0,57	0,22	0,005	0,019
629-22	16.07.22	597	-	22	-	97	-	-	0,08	0,52	0,26	0,005	0,017
647-22	22.07.22	543	-	24	-	100	-	-	0,08	0,49	0,24	0,005	0,016

Содержимое сертификата соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C.
осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____

(подпись)

Для А.Ефимова

