МЭЗ Магнитогорский электродный завод

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 842

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск,
Челябинская область,
Россия, 455002
Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29
E-mail: info@magelectrod.ru
Гл. технолог(3519) 24-08-04

Дата выдачи сертификата 30.06.2022г

Грузополучатель: ЦМ ООО Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1046 от 30.06.2022г. а/м

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количест мест и в упаковк
			ГОСТ	Марка			
электроды	МР-3 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	564-22 565-22	632 168	СБ.ПАЛ/53 СБ.ПАЛ/14
электроды	ОЗС-12 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	410-22	1050	1ПАЛ/210
электроды	ОЗС-12 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-057-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	546-22	1920	2ПАЛ/320
электроды	АНО-4 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-054-16302447-2021	Э46	2246-70	Св-08А	533-22	2080	2ПАЛ/320

Номер партии	Дата изготов ления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							Химический состав наплавленного металла				
		Времен ное сопротив ление разрыву, $\sigma_в$,Н/мм^2	Предел текучес ти $\sigma_т$,Н/мм^2	Относите льное удлине ние, δ_5,%	Относите льное сужение, Ψ,%	Ударная вязкость KCU, Дж/ см^2	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	Ударная вязкость, KCU, t=-60 °С	C	Mn	Si	S	
564-22	27.06.22	507	-	22	-	120	-	-	0,06	0,44	0,26	0,006	0,
565-22	28.06.22	507	-	22	-	120	-	-	0,08	0,46	0,31	0,003	0,
410-22	16.05.22	518	-	22	-	127	-	-	0,08	0,55	0,30	0,003	0,
546-22	24.06.22	518	-	22	-	127	-	-	0,07	0,48	0,20	0,003	0,
533-22	20.06.22	542	-	21	-	121	-	-	0,06	0,59	0,12	0,006	0,

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.
Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.
Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК _____ (подпись) Ю.А.Ефимова

ООО «МЭЗ» Для сертификатов ОТК

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР МЕПИЗ» для документов Москва