

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1408

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата 20.10.22

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: ЦМ ООО г Щелково

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1766 от 20.10.22 а/м ДАФ Р985УА/174

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество вид упаковки
			ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	998-22	3150	3пал/630
электроды	MP-3 ЛЮКС 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	926-22	1040	1пал/160
электроды	MP-3 3,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	984-22 982-22 984-22 950-22 933-22	1050 90 960 635 415	1пал/210 сб.пал1/11 сб.пал1/15 сб.пал1/12 сб.пал1/8
электроды	MP-3 4,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46	2246-70	Св-08А	996-22	2080	2пал/320
электроды	АНО-21 СТАНДАРТ 4,0 мм (по 1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	972-22	50	5 кор
электроды	АНО-21 2,5 мм (по 1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-055-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	890-22	50	4кор+2г
электроды	УОНИ 13/55 3,0 мм (по 1кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А	2246-70	Св-08А	978-22 958-22	12 8	1кор 1кор

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла				Химический состав наплавленного металла			
		Временное сопротивление разрыву, σ_b , Н/мм ²	Относительное удлинение, δ_s , %	Ударная вязкость КСЧ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, 150 град	C	Mn	Si	S
998-22	16.10.22	540	22	101	-	0,09	0,47	0,25	0,003
926-22	26.09.22	540	25	100	-	0,07	0,35	0,15	0,006
984-22	13.10.22	491	22	117	-	0,08	0,41	0,28	0,007
982-22	13.10.22	511	23	107	-	0,08	0,43	0,29	0,010
950-22	03.10.22	511	23	107	-	0,08	0,42	0,24	0,009
933-22	29.09.22	511	23	107	-	0,06	0,40	0,27	0,005
996-22	16.10.22	491	22	117	-	0,07	0,41	0,25	0,005
972-22	09.10.22	482	25	110	-	0,07	0,50	0,25	0,005
890-22	20.09.22	524	-	-	выд	0,08	0,51	0,22	0,009
978-22	11.10.22	546	29	197	-	0,05	0,73	0,27	0,006
958-22	05.10.22	546	29	197	-	0,05	1,14	0,40	0,010

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°C. Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК

М.А. Жукова
(подпись)
для документов

