

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1029

Белорецкое шоссе 5, г.Магнитогорск, Дата выдачи сертификата 09.08.2022г

Челябинская область,

Россия, 455002

Телефоны: приёмная (3519) 24-07-29

E-mail: info@magelectrod.ru

Гл. технолог(3519) 24-08-04

Грузополучатель: ЦМ ООО Московская обл, Щелково, Заречная ул, дом № 143

Договор/контракт № МЭЗ-1/2017 Расходная накладная № 1276 от 09.08.2022г а/м Скания Х322АН/77-

Вид продукции	Условное обозначение	Тип электрода по ГОСТ 9467-75	Проволока электродная сварочная		Номер партии	Масса нетто, кг	Количество мест и в упаковке
			ГОСТ	Марка			
электроды	MP-3 ЛЮКС 2,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	643-22	200	сб.пал1/20
электроды	MP-3 ЛЮКС 2,5 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	619-22	200	сб.пал1/20
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 1 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	700-22 682-22	735 265	сб.пал/74 сб.пал/26
электроды	MP-3 ЛЮКС 3,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	681-22	3000	3пал/120С
электроды	MP-3 ЛЮКС 4,0 мм (по 2,5 кг) ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 25.93.15-051-16302447-2020	Э46	2246-70	Св-08А	667-22	500	сб.пал1/20

Номер партии	Дата изготовления	Механические свойства металла шва, наплавленного металла							Химический состав наплавленного металла				
		Временное сопротивление разрыву, σ , Н/мм ²	Предел текучести σ_T , Н/мм ²	Относительное удлинение δ_5 , %	Относительное сужение Ψ , %	Ударная вязкость КСУ, Дж/см ²	Угол изгиба до появления первой трещины, град	Ударная вязкость, КСУ, t=-60 °С	C	Mn	Si	S	P
643-22	21.07.22	527	-	-	-	-	выд	-	0,09	0,41	0,21	0,006	0,01
619-22	13.07.22	507	-	-	-	-	выд	-	0,08	0,51	0,22	0,006	0,01
682-22	30.07.22	527	-	22	-	107	-	-	0,07	0,41	0,21	0,04	0,01
700-22	04.08.22	527	-	22	-	107	-	-	0,07	0,41	0,21	0,002	0,01
681-22	30.07.22	527	-	22	-	107	-	-	0,07	0,41	0,25	0,005	0,01
667-22	26.07.22	540	-	25	-	106	-	-	0,07	0,38	0,20	0,004	0,01

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. Хранить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +15°С.

Осторожно хрупкое, боится влаги.

Контролер ОТК Ю.А.Ефимова

(подпись)

